



J01/604/1997 - RC 11358544
Capital social 318.075.900,24 RON integral vărsat

SC KRONOSPAN SEBEȘ SA
Str. Mhei: Kogălniceanu Nr. 59 • Sebeș • 515800 • Alba • România
Tel.: +40 258 801 100 • Fax: +40 258 801 199
office.sebes@kronospan.ro • www.kronospan.ro

FIȘA TEHNICĂ / TECHNICAL SHEET

PLĂCI DE AȘCHII DE LEMN MELAMINATE P2 E1 / MELAMINE FACED PARTICLEBOARDS P2 E1

	Technical characteristics	Unit	Thickness (mm)			Test / requirement standard
			8 ÷ 15	≥ 15 to 20	20 ÷ 28	
1	Toleranțe la grosime în raport cu valoarea nominală <i>Tolerances on thickness relative to nominal value</i>	mm	± 0,3 pentru clasa 1 și clasa 2 +0,5/- 0,3 pentru clasa 3A, 3B și 4		± 0,5	EN 14323 EN 14322
2	Toleranțe la lungime și lățime <i>Tolerances on length and width</i> - dimensiuni comerciale <i>commercially available size</i> - plăci semifabricate <i>pre-cut panels</i>	mm	± 5 ± 2,5			EN 14323 EN 14322
3	Planeitate <i>Flatness</i>	mm /m	-	≤ 2 (numai pentru suprafețe echilibrate /only for equilibrated surfaces) *		EN 14323 EN 14322
4	Exfoliere a marginilor <i>Edge damage</i> - dimensiuni comerciale <i>commercially available size</i> - plăci semifabricate <i>pre-cut panels</i>	mm	≤ 10 ≤ 3			EN 14323 EN 14322
5	Defecte de aspect al suprafeței <i>Surface defects</i>	mm ² /m ² mm /m ²	puncte/points ≤ 2 lungime/length ≤ 20			EN 14323 EN 14322
6	Rezistența la zgâriere <i>Resistance to scratching</i>	N	≥ 1,5			EN 14323 EN 14322
7	Rezistența la pătare <i>Resistance to staining</i>	nivel <i>rating</i>	≥ 3			EN 14323 EN 14322
8	Rezistența la fisurare <i>Resistance to cracking</i>	nivel <i>rating</i>	≥ 3			EN 14323 EN 14322
9	Emisie de aldehidă formică <i>Formaldehyde release</i> Clasa/Class E1	mg /m ² h	≤ 3,5			EN 717-2 EN 14322
10	Rezistența la abraziune <i>Resistance to abrasion</i> Clasa/Class 1 Clasa/Class 2 Clasa/Class 3A Clasa/Class 3B Clasa/Class 4	rotații <i>revolutions</i>	< 150 ≥ 150 ≥ 350 ≥ 650 ≥ 1000			EN 14323 EN 14322

)*- Suprafața echilibrată corespunde plăcilor melaminate pe ambele suprafețe, cu același tip de acoperire
- *Equilibrated surfaces corresponds for boards covered on both sides, by the same foil*

NOTA : Pentru caracteristicile fizice și dimensionale, se face referire la fișa tehnică pentru plăci de așchii, care constituie suportul.

NOTE : For the physical and dimensional properties, refer to the technical sheet for particleboard that constitutes the suport

APROBAT / APPROVED BY

DIRECTOR GENERAL
GENERAL MANAGER
BOTOND BANDI

DIRECTOR PRODUCȚIE
PRODUCTION MANAGER
ADRIAN BĂCILĂ

FT 04 - Fișa tehnică Plăci de așchii de lemn P2 E1 melaminate - Ediția 2, Revizia 1 din 23.02.2015 - Elaborat MI - Aprobat DP

UNICREDIT TJIRIAC BANK SA - Sucursala Alba Iulia
Cont ROL: RO35 BACX 0600 0004 3007 4310
Cont EUR: RO56 BACX 0300 0004 3007 4320
Cont USD: RO08 BACX 0300 0004 3007 4020

Managing Directors: B. Bandi, A. Băcilă, B. Konzelmann, M. Luca